



rastone
pietre e marmi

pietraeco

ECOSTUCCO

ECOSTUCCO è uno stucco appositamente studiato per la stuccatura delle fughe delle pietre ricostruite PIETRAECO e preparato sulla base delle sue caratteristiche. È uno stucco premiscelato in polvere a base di leganti idraulici, impiegato per il riempimento delle giunte di pietre ricostruite sia in interno che in esterno, disponibile in sacchi da 25 kg, in 5 colori BIANCO, BEIGE, MARRONE, GRIGIO e GRIGIO SCURO.

ECOSTUCCO ha una scorrevolezza ideale per l'iniezione nelle fughe tramite apposito sac à poche, nella giusta consistenza non cola evitando di sporcare la pietra, non subisce ritiri con fessurazione durante la sua asciugatura aderendo perfettamente alle pareti della pietra ed al fondo.



BIANCO
MALTA



BEIGE
MARCHIGIANO



MARRONE
TOSCANO



GRIGIO
TERRA



GRIGIO
SCURO

EFFETTO GRANA GROSSA

Inerte vulcanico con granulometria 3/8 mm. Per ricreare un effetto ancor più rustico ed antico, tipico delle murature di una volta, utilizzare e miscelare l'inerte vulcanico con il nostro apposito ECOSTUCCO. 1 sacco di inerte da 7,5 L ogni sacco di ECOSTUCCO da 25 kg.





ECOSTUCCO

Tipologie di fuga

ECOSTUCCO amplia le possibilità di finitura della stuccatura in ragione di come viene lavorato. Si può ottenere ogni tipo di finitura, dalla più liscia e omogenea a quella più grezza, tipica delle vecchie malte naturali. Per scegliere la ruvidità della superficie sono determinanti i tempi di lavorazione.

Principali tipologie e specifici accorgimenti di intervento

- **FUGA A SECCO/RITOCOCCO:** in questa tipologia di posa, le singole pietre ricostruite PIETRAECO vengono accostate le une alle altre: eventualmente, dove si presentassero fessurazioni aperte, si consiglia di stuccare con ECOSTUCCO.
- **FUGA NORMALE:** in questa tipologia di posa, lo stucco viene iniettato per uno spessore di circa 2/3 cm, a seconda del modello scelto, lasciando libero l'ultimo centimetro dello spessore della pietra e poi "tirato".
- **FUGA PIENA:** in questa tipologia di posa, lo stucco viene iniettato fino al riempimento totale dello spessore della pietra e poi tirato con piccole cazzuole.
- **FUGA OVER:** in questa tipologia di posa, lo stucco viene iniettato oltre il riempimento completo della fuga: dopo aver atteso circa 20 minuti, si consiglia di schiacciare il materiale nelle fughe con una spatola di profilo rotondo, sistemando la malta anche a ridosso e sulla superficie delle pietre.

Preparazione di ECOSTUCCO

Preparazione

Miscelare con circa 4 - 4,5 litri di acqua pulita e fresca ogni sacco da 25 kg di polvere ECOSTUCCO, fino all'ottenimento di un impasto omogeneo. Regolare la consistenza dell'impasto a seconda delle condizioni di utilizzo fondo e temperatura. Con fondi molto assorbenti e temperature estive mantenerlo leggermente più liquido, al contrario mantenerlo più denso con materiale bagnato o temperature invernali (non inferiori a 5 °C). Lo stucco così ottenuto deve essere applicato con l'apposito sacchetto sac à poche fornito da RASTONE, tagliato all'estremità con un foro adeguato alla larghezza della fuga. Durante l'applicazione lo stucco non deve colare sulla pietra, poiché la macchierebbe definitivamente.

Avvertenze particolari

- Trattandosi di prodotto naturale, il colore dello stucco può variare in base a diversi fattori quali lavorazione, temperatura, umidità, e tempi di asciugatura: per questo motivo evitare possibilmente di lasciare a metà la stuccatura di una parete (da spigolo a spigolo) ultimando il lavoro in una unica sessione di lavoro.
- Non lavorare mai lo stucco ancora morbido.
- Non utilizzare spatole, pennelli, scope o spugne bagnati.
- Evitare assolutamente di lisciare le fughe mediante pennelli o spugne bagnate.

CONSUMI MEDI DI ECOSTUCCO

	Fuga a secco / ritocco	Fuga normale	Fuga piena	Fuga over
Stuccatura PIETRA a seconda dello spessore	1 kg/m ²	7-9 kg/m ²	11-13 kg/m ²	18-20 kg/m ²
Stuccatura MATTONE a seconda dello spessore		3-4 kg/m ²		4-6 kg/m ²
Stuccatura BRICO PLUS con fuga 4 cm		20-22 kg/m ²	40-44 kg/m ²	
Stuccatura ANGOLI	1 ml = 0,25 m ²			